

Bakrena cev Tip CU



Osnovni material	Baker (CU)
Izvedba	mehko (mehko žarjeno), EN12735-1
Kakovost cevi	Te cevi so notranje posebej obdelane in so tako zaščitene pred luknjičasto korozijo.. Bakrena cev se ne stara in ne postane krhka, je difuzijsko neprepusten in preprečuje rast bakterij.
Temperaturno območje	-269...+250°C
Obratovalni tlak	Delovni tlak v skladu s tabelo, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Dolžina zvitka	50m

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	Obratovalni tlak [bar]	Teža [pribl. kg/m]	Tip
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	75%	62%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Bakrena cev serija CU

