

Plastično crevo od poliuretana Serija PU



Osnovni materijal	Elastollan
Temperaturni opseg	-35...+60°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	do 10mm Spoljašnji prečnik $\pm 0,09$ mm, do Spoljašnji prečnik 15mm $\pm 0,12$ mm
Tolerancija Debljina zida	do 1mm Debljina zida $\pm 0,10$ mm, do 1,25mm Debljina zida $\pm 0,13$ mm, do 1,5mm Debljina zida $\pm 0,15$ mm
Dužina rolne	50m
Boje	prirodno, plava, crna
Karakteristike	mala trajna deformacija nakon dugotrajnog opterećenja, veoma dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na habanje
Primena	Primene komprimovanog vazduha Pažnja: nije za vlažno okruženje

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak kod 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje [mm]	Boja	Tip
4	2	20	10	sve	PU-4/2-Boja
5	3	15	12	sve	PU-5/3-Boja
6	4	13	20	sve	PU-6/4-Boja
8	5	14	25	sve	PU-8/5-Boja
8	6	11	30	sve	PU-8/6-Boja
10	8	8	60	sve	PU-10/8-Boja
12	9	9	55	sve	PU-12/9-Boja
14	11	7	70	sve	PU-14/11-Boja

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	90%	82%	75%	65%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / plastično crevo serije PU

Verzija 9

138573 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

