Partnership. With Guarantee.

Plastično crevo od kopoliuretana
Serija CP



Osnovni materijal	Kopoliuretan, reciklabilno
Temperaturni opseg	-40...+100°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Navod u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerancija Debljina zida	±0,10mm
Dužina rolne	100m, na zahtev 50, 200, 500 i 1000m
Boje	plava, prirodno, crna (druge boje na upit)
Karakteristike	nema deformacije nakon dugotrajnog opterećenja, veoma dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na habanje, pogodno za energetski lanac (drag chain), otporan na hidrolizu
Primena	Primene komprimovanog vazduha

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C	Radijus savijanja najmanje [mm]	Tip
4	2	29	10	CP-4/2-Boja
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Boja
6	4	18	15	CP-6/4-Boja
8	6	15	25	CP-8/6-Boja
10	8	11	35	CP-10/8-Boja
12	9	13	45	CP-12/9-Boja
12	10	8	60	CP-12/10-Boja

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Verzija 8
138570 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.