

Bakrena cijev Tip CU



Osnovni materijal	Bakar (CU)
Izvedba	mekano (mekano žareno), EN12735-1
Kvaliteta cijevi	Ove cijevi su iznutra posebno obrađene te su time zaštićene od rupičaste korozije.. Bakrena cijev ne stari i ne postaje krta, je difuzijski nepropustan i sprječava rast bakterija.
Raspon temperature	-269...+250°C
Radni tlak	Radni tlak prema tablici, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Duljina role	50m

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	Radni tlak [bar]	Težina [cca. kg/m]	Tip
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	87%	75%	62%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Cijevi s priborom / Bakrena cijev Serija CU

